

SORTENVERZEICHNIS THALER-BETON

Karte Nr.	Sorte/ Bezeichnung	Körnung	Konsistenz	Gewicht	Besonderheiten	Eignung	Verwendung	Verarbeitungszeit
01	C12/15 F1, X0 16	0-16 mm	F1 steif	2,3 t/m ³	ohne Verzögerung	unbewehrte Bauteile	Sauberkeitsschicht, Fundamente frostfrei gegründet, Setzen von Zaunsäulen bzw. Borddielen etc.	ca. 1-2 Stunden
02	C12/15 F1, X0 8	0-8 mm	F1 steif	2,3 t/m ³	verzögert	unbewehrte Bauteile	Pflasterarbeiten, Setzen von Granitbordsteinen etc.	max. 3 Stunden
03	C20/25 F1, X0 16	0-16 mm	F1 steif	2,3 t/m ³	verzögert	unbewehrte Bauteile	wie Sorte 01, jedoch höherer Zementgehalt	max. 3 Stunden
04	C20/25 F1/F2, X0 8	0-8 mm	F1/F2 steif-plastisch	2,3 t/m ³	verzögert	unbewehrte Bauteile	Streifenfundamente, Estrich, mit leicht erhöhtem Wassergehalt	max. 3 Stunden
05	Pflasterbeton 300 kg/m ³ Zement	0-8 mm	F1 trocken	2,0 t/m ³	verzögert	unbewehrte Bauteile	z. B. für Kleinmosaikpflaster und ähnlichem. Wasserzugabe auf der Baustelle erforderlich	max. 3 Stunden
06	C20/25 F1/F2, X0 8	0-8 mm	F1 steif	2,3 t/m ³	verzögert	unbewehrte Bauteile	für Streifenfundamente, Bodenplatten von Gartenhäuschen ohne Bewehrung	max. 3 Stunden

Abgabemengen	Gewicht
0,15 m ³	345 kg
0,25 m ³	575 kg
0,40 m ³	920 kg
0,50 m ³	1.150 kg
0,75 m ³	1.725 kg
1,00 m ³	2.300 kg
1,25 m ³	2.875 kg
1,50 m ³	3.450 kg
2,00 m ³	4.600 kg

Erläuterung der Abkürzungen
X0 - Für Bauteile ohne Bewehrung in nicht betonangreifender Umgebung.
F1 - steifer Beton Beton der Konsistenzklasse 1 stellt die untere Grenze für das Verdichten durch kräftige Rüttler oder durch kräftiges Stampfen bei dünner Schüttlage dar.
F2 - plastischer Beton Dieser Beton ist beim Schütteln schollig bis knapp zusammenhängend, sein Feinmörtel ist weich. Beton der Konsistenzklasse F2 wird in der Regel durch Rütteln verdichtet.

Bitte unbedingt beachten !

VERARBEITUNGSHINWEISE FÜR BETON

- !! **An warmen Sommertagen oder bei starkem Wind** muss der Frischbeton mit einer Folie abgedeckt werden! Damit ein Verdunsten des Wassers und damit eine Beeinträchtigung bei der Erhärtung vermieden werden kann.
- 1 **Im Winter** wird kein Erstarrungsverzögerer beigemischt. Der Beton muss **vor Kälteeinwirkung geschützt** werden!
- 2 Von November bis einschließlich März wird ein Zement mit höherer Festigkeit verwendet, um den Abbindevorgang zu verkürzen.
- 3 **Bei Minustemperaturen** bitte immer nachfragen, ob die Tankstelle in Betrieb ist!

ÖFFNUNGSZEITEN SOMMER/WINTER

- 1 Bitte informieren Sie sich bei der Bestellung, ob das jeweilige Material vorrätig ist.
- 2 **Öffnungszeiten Sommer: Montag – Freitag, 7–17 Uhr, Samstag 8–12 Uhr**
- 3 **Öffnungszeiten Winter:** Für die Monate Dezember bis einschließlich Februar gelten geänderte Öffnungszeiten, **wir informieren Sie auf unserer Internetseite über die aktuellen Betriebszeiten.**

Preisliste 2017 gültig ab 01.04.2017 – Die bisherige Preisliste verliert damit ihre Gültigkeit.

Preisliste 2017

ANDREAS THALER & CO.

KIES- UND SANDWERK OHG

Täfertinger Straße 48 · 86356 Neusäß

Telefon 0821 90 89 88 80 · Fax 0821 90 89 888 30

info@andreasthaler.de · www.andreasthaler.de

BESUCHEN SIE UNS AUF:
WWW.BETONTANKSTELLE.BAYERN

SORTE 1: C 12/15, 0-16 mm

- erdfeucht, für unbewehrte Bauteile
- **ohne Verzögerer**
- Sauberkeitsschichten, Streifenfundamente frostfrei
- zum Setzen von Kantensteinen, Zäunen, Toren etc.
- **Gewicht: 2,3 t/m³**
- weitere Angaben siehe Sortenverzeichnis

€ netto/ME Frischbeton	
0,15 m ³	19,20
0,25 m ³	31,50
0,40 m ³	51,00
0,50 m ³	58,00
0,75 m ³	82,00
1,00 m ³	105,00
1,25 m ³	126,00
1,50 m ³	151,00
2,00 m ³	196,00

SORTE 2: C 12/15, 0-8 mm

- erdfeucht, für unbewehrte Bauteile
- Der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 3 Stunden je nach Witterung.
- **mit Verzögerer**
- für Pflasterarbeiten, zum Setzen von Granitbordsteinen
- **Gewicht: 2,3 t/m³**

€ netto/ME Frischbeton	
0,15 m ³	20,40
0,25 m ³	32,50
0,40 m ³	53,00
0,50 m ³	61,00
0,75 m ³	87,00
1,00 m ³	110,00
1,25 m ³	132,00
1,50 m ³	158,00
2,00 m ³	208,00

SORTE 3: C 20/25, 0-16 mm

- erdfeucht, für unbewehrte Bauteile
- Der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 3 Stunden je nach Witterung.
- **mit Verzögerer**
- wie Sorte 1, jedoch mit höherem Zementanteil
- **Gewicht: 2,3 t/m³**

€ netto/ME Frischbeton	
0,15 m ³	21,50
0,25 m ³	35,50
0,40 m ³	56,00
0,50 m ³	63,00
0,75 m ³	90,00
1,00 m ³	115,00
1,25 m ³	140,00
1,50 m ³	166,00
2,00 m ³	218,00

SORTE 4: C 20/25, 0-8 mm, PLASTISCH

- plastisch, für unbewehrte Bauteile
- Der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 3 Stunden je nach Witterung.
- **mit Verzögerer**
- für Estrich, Fundamente, mit leicht erhöhtem Wassergehalt
- **Gewicht: 2,3 t/m³**

€ netto/ME Frischbeton	
0,15 m ³	23,00
0,25 m ³	37,00
0,40 m ³	57,00
0,50 m ³	65,00
0,75 m ³	93,00
1,00 m ³	120,00
1,25 m ³	143,00
1,50 m ³	170,00
2,00 m ³	222,00

SORTE 5: PFLASTERBETON MIT 300 kg ZEMENT, 0-8 mm, TROCKEN

- trocken, für unbewehrte Bauteile
- Der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 3 Stunden je nach Witterung.
- **mit Verzögerer**
- für Kleinmosaikpflaster etc., Beton muss nachgewässert werden
- **Gewicht: 2,0 t/m³**

€ netto/ME Frischbeton	
0,15 m ³	25,00
0,25 m ³	39,00
0,40 m ³	61,00
0,50 m ³	71,00
0,75 m ³	93,00
1,00 m ³	123,00
1,25 m ³	147,00
1,50 m ³	176,00
2,00 m ³	229,00

SORTE 6: C 20/25, 0-8 mm, ERDFEUCHT

- erdfeucht, für unbewehrte Bauteile
- Der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 3 Stunden je nach Witterung.
- **mit Verzögerer**
- für Pflasterarbeiten, Bodenplatten für Gartenhäuschen, unbewehrt
- **Gewicht: 2,3 t/m³**

€ netto/ME Frischbeton	
0,15 m ³	23,00
0,25 m ³	37,00
0,40 m ³	57,00
0,50 m ³	65,00
0,75 m ³	93,00
1,00 m ³	120,00
1,25 m ³	143,00
1,50 m ³	170,00
2,00 m ³	222,00