



Beratung, Forschung und Materialprüfung in den Fachbereichen:

- Baustoffe
- Geotechnik
- Umwelttechnik

IFM Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg Leipzig GmbH & Co. KG  
 89340 Leipzig, Maximilianstr. 15

Andreas Thaler GmbH & Co. KG  
 Täfertinger Straße 48  
 86356 Neusäß

Anerkannt nach RAP Stra 15 für Baustoffeingangs-, Eignungs-, Fremdüberwachungs- und Kontrollprüfungen sowie für Schiedsuntersuchungen in den Bereichen A, BB, BE, D, E, F, G, H, I  
 Umwelttechnik: Akkreditiert gemäß DIN EN ISO/IEC 17025  
 DAkkS-Nummer: D-PL-19453-01  
 Zugelassen nach VSU Boden und Altlasten

**Bericht-Nr.:** 19S0402-A

**Projekt Nr.:** 19 / 57312 - 280

**Datum:** 02.07.2019

RC-Anlage in Täfertingen-Neusäß

Güteüberwachung von Recycling-Baustoff RC-Mix 0/45 (RC-Erd-StB), 2. FÜ 2019

## PRÜFZEUGNIS

### 1. Vorgang

Probenahme am 12.06.2019 durch Herrn Zimmermann, Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg Leipzig

im Beisein von Herrn Beitlich als Werksvertreter. Probeneingang: 12.06.2019

Geprüftes Erzeugnis	Entnahmestelle	Verwertungsmöglichkeiten*	
		aus bautechnischer Sicht	aus wasserwirtschaftlicher Sicht
RC-Mix 0/45 (RC-Erd-StB) [GU]	Halde	ungebundene Tragschichten, mechanische Bodenverbesserungen, Damm- und Verfüllbaustoff	offener Einbau (RW1); uneingeschränkt verwertungsfähiges Material

Verwertungsmöglichkeiten aus bautechnischer Sicht:

gemäß ZTV E-StB 17 und TL BuB E-StB 09

Verwertungsmöglichkeiten aus wasserwirtschaftlicher Sicht:

gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Technischen Lieferbedingungen für die einzuhaltenden wasserwirtschaftlichen Gütemerkmale bei der Verwendung von Recyclingbaustoffen im Straßenbau in Bayern", vom 12.12.2005 (ZTV wwG)

Die Bestimmung der Proctordichte wurde im Rahmen der 1. Fremdüberwachung 2019 (siehe IFM-Bericht 19S0213-A) durchgeführt. Die Prüfung muß alle 5 Jahre wiederholt werden.

Dieser Bericht umfasst **5** Seiten und **0** Anlagen. Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde.

Persönlich haftende Gesellschafterin: IFM Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg Leipzig Verwaltungsges. GmbH, Leipzig, Amtsgericht Memmingen, HRB 11905

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Peter Schellenberg Dr.-Ing. Kyriakos Vassiliou

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Günzburg Firmensitz ist Leipzig Amtsgericht Memmingen, HRA 10898

Sparkasse Günzburg-Krumbach IBAN DE95 7205 1840 0000 1034 81 BIC BYLA DE M1 GZK US-IdNr. DE 226 876 050; St-Nr.121/164/02201


**2. Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse**

**2.1 Bautechnische Untersuchungen**

**2.1.1 Korngrößenverteilung, Feinanteile, Überkorn**

Die Korngrößenverteilung wurde gemäß DIN EN 933-1 mittels Trockensiebung nach nassem Abtrennen des Anteils < 0,063 mm bestimmt. Das untersuchte Material ist als Korngemisch 0/45 mm mit 5,4 M.-% Überkorn bis 56 mm anzusprechen. Der Kornanteil <0,063 mm beträgt 5,3 M.-%, so dass das Material gemäß ZTV E-StB 17 der Frostempfindlichkeitsklasse F2 (gering bis mittel frostempfindlich) zuzuordnen ist. Das untersuchte Material ist nach DIN 18196 als GU anzusprechen.

Kornklasse [mm]	Anteil [M.-%]	Siebdurchgang [M.-%]
0,00 - 0,063	5,3	5,3
0,063 - 0,125	2,4	7,7
0,125 - 0,25	3,2	10,9
0,25 - 0,5	3,3	14,2
0,5 - 1,0	2,4	16,6
1,0 - 2,0	3,2	19,8
2,0 - 4,0	4,8	24,6
4,0 - 5,6	4,0	28,6
5,6 - 8,0	5,4	34,0
8,0 - 11,2	6,5	40,5
11,2 - 16,0	10,1	50,6
16,0 - 22,4	11,5	62,1
22,4 - 31,5	12,7	74,8
31,5 - 45,0	19,8	94,6
45,0 - 56,0	5,4	100,0
<b>Summe</b>	100,0	-



### 2.1.2 Stoffliche Zusammensetzung nach TP Gestein-StB, Teil 3.1.5 (M RC)

Die nach ihrer stofflichen Art von Hand und nach Augenschein festgestellten Bestandteile der Probe > 5 mm sind nachstehend angegeben.

Stoffgruppe-Nr.	Bezeichnung	Anteil in M.-%	Grenzwerte nach Richtlinie RC-Baustoffe	
(1)	Asphaltgranulat	9,3	max. 10,0	
(2)	Klinker, Ziegel und Steinzeug	31,8	anzugeben	
(3)	Kalksandstein, Putze und ähnliche Stoffe	0,4	anzugeben	
(4)	Leicht-/Dämmbaustoffe (Gasbeton, Bimsbeton)	0,8	anzugeben	
(5)	Festgestein	4,7	anzugeben	
(6)	Kies	7,2	anzugeben	
(7)	Beton und andere hydraulisch geb. Stoffe	45,8	anzugeben	
(8)	Glas, Schlacke	0,0	anzugeben	max. 1,0
(9)	Metalle	0,0	anzugeben	
(10)	alle weiteren Fremdstoffe	0,0	max. 0,2	
<b>Summe</b>		100,0		

Die Anforderungen der TL BuB E-StB 09 und der „Richtlinien für die Anwendung und Güteüberwachung von mineralischen Ersatzbaustoffen in Bayern, Ausgabe 2011“, Anlage 1-02, Merkblatt RC-Erd-StB, werden eingehalten. Die Anforderungen der Anlage 1-05, Merkblatt RC-Mix, werden ebenfalls eingehalten.

### 2.2 Umweltrelevante Merkmale

Die Untersuchungen erfolgten unter Zugrundelegung der Prüfparameter und Anforderungen der "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Technischen Lieferbedingungen für die einzuhaltenden wasserwirtschaftlichen Gütemerkmale bei der Verwendung von Recyclingbaustoffen im Straßenbau in Bayern - ZTV wwG" vom 12.12.2005, herausgegeben durch die OBB und das Bayerische Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, München. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind nachstehend den Richtwerten 1 und 2 der o.a. Vorschrift gegenübergestellt und gelten nur für das beprobte Material.

#### Feststoffuntersuchung

Parameter	RC-Mix 0/45	RW 1	RW 2
äußere Beschaffenheit	aufbereit. Baustoffe	ist anzugeben	
EOX, mg/kg	1,7	3	15
MKW <sup>1)</sup> , mg/kg	-	300	1000
PAK(EPA) <sup>2)</sup> , mg/kg	1,37	5	20

Eluatuntersuchung

Parameter	RC-Mix 0/45	RW 1	RW 2
Färbung	farblos	ist anzugeben	
Trübung	klar	ist anzugeben	
Geruch	kalkig	ist anzugeben	
pH-Wert	11,3	ist anzugeben <sup>3)</sup>	
el. Leitfähigkeit, mS/m	108,0	200	800
Sulfat <sup>4)</sup> , mg/l	330	250	1000
Calcium, mg/l	170	wenn Sulfat überschritten <sup>4)</sup>	
Chlorid, mg/l	8,4	125	300
Arsen, µg/l	<5	10	60
Blei, µg/l	<5	40	200
Cadmium, µg/l	<0,5	2,0	10
Chrom, ges., µg/l	39	50	150
Kupfer, µg/l	8	50	300
Nickel, µg/l	<5	50	200
Quecksilber, µg/l	<0,2	0,5	2
Zink, µg/l	<50	100	600
Phenolindex <sup>5)</sup> , µg/l	<10	20	100
MKW <sup>6)</sup> , µg/l	<100	100	600

- 1) Bei bitumenhaltigen RC-Baustoffen kann die Bestimmung der MKW im Feststoff entfallen, maßgebend ist hier der Eluatgehalt der MKW.
- 2) Bei bitumenhaltigen RC-Baustoffen ist eine uneingeschränkte Verwertung bis zu einem Wert von 10 mg/kg zulässig.
- 3) Für RC-Baustoffe typischer Bereich: 7,0-12,5 (kein Richtwert); bei Abweichungen im Rahmen von Eigenüberwachungsprüfungen ist der Fremdüberwacher einzuschalten.
- 4) Bei Bauschutt für gipshaltiges Material uneingeschränkte Verwertung bis zum RW 2 zulässig, unter der Bedingung, dass die Ca-Konzentration im Eluat mindestens die 0,43fache Sulfat Konzentration erreicht.
- 5) Bei bitumenhaltigen RC-Baustoffen ist eine uneingeschränkte Verwertung bis zum RW 2 zulässig.
- 6) Nur zu bestimmen bei bitumenhaltigen RC-Baustoffen oder wenn die Feststoffanalyse mehr als 300 mg/kg Kohlenwasserstoffe ergibt.

Auf die Bestimmung der MKW im Feststoff wurde verzichtet, da die Probe Asphalt enthält (vgl. Fußnote 1).

Die Überschreitung des Richtwertes 1 bei der Sulfatkonzentration ist nicht zu beanstanden, da die Calciumkonzentration 170 mg/l beträgt ( $170 \text{ mg/l} \geq 330 \text{ mg/l} \times 0,43$ ; vgl. Fußnote 4).

Aufgrund der Ergebnisse ist das untersuchte Material als „**uneingeschränkt verwertungsfähiges Material (RW1)**“ nach den ZTV wwG einzustufen und darf unter Beachtung der unter Abschnitt 7.1 und 7.2 der o.a. Vorschrift aufgeführten Bedingungen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

### 3. Weitere Überwachungshandlungen

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 3.1 | Eingangskontrolle:                     | wird durchgeführt                                |
|     | zuständige Person:                     | Herr Beitlich                                    |
|     | Dokumentation:                         | über Lieferscheine und Laufzettel, ordnungsgemäß |
| 3.2 | Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) | wird durchgeführt, ordnungsgemäß                 |
|     | zuständige Person:                     | Herr Beitlich                                    |

### 4. Zusammenfassende Beurteilung

Die untersuchte Probe entspricht den Anforderungen der TL BuB E-StB 09 und der „Richtlinien für die Anwendung und Güteüberwachung von mineralischen Ersatzbaustoffen in Bayern, Ausgabe 2011“ und darf demzufolge in ungebundenen Tragschichten von untergeordneten Park- und Verkehrsflächen, für mechanische Bodenverbesserungen sowie als Damm- und Verfüllbaustoff nach ZTV E-StB 17 und TL BuB E-StB 09 verwendet werden. Hierbei sind die unter Punkt 7.1 und 7.2 der „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Technischen Lieferbedingungen für die einzuhaltenden wasserwirtschaftlichen Gütemerkmale bei der Verwendung von Recyclingbaustoffen im Straßenbau in Bayern“ vom 12.12.2005 aufgeführten Bedingungen zu beachten.

INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG  
DR. SCHELLENBERG LEIPHEIM  
GmbH & Co. KG

gez. Dr.-Ing. Vassiliou  
(Prüfstellenleiter)

