

CODE	SORTENBEZEICHNUNG	GRÖSSTKORN	EXPOSITIONSKLASSE	KONSISTENZKLASSE	BESCHREIBUNG	VERWENDUNG
BM1	Betonmischung <b>0-2 mm/ 20/25</b>	2 mm	X0	F1	steif, erdfeucht verzögert <b>Verarbeitungszeit:</b> bis max. 3 Std.	Ausfugen von Pflasterbelägen aller Art
BM2	Betonmischung <b>0-8 mm/ 20/25</b>	8 mm	X0	F1	steif, erdfeucht verzögert <b>Verarbeitungszeit:</b> bis max. 3 Std.	unbewehrte Bauteile, Streifenfundamente, Bodenplatte von Gartenhäuser ohne Bewehrung, Pflasterarbeiten
BM3	Betonmischung <b>0-8 mm/ 25/30</b>	8 mm	X0, XC1, XC2	F1	steif, erdfeucht verzögert <b>Verarbeitungszeit:</b> bis max. 3 Std.	unbewehrte Bauteile, Streifenfundamente, Bodenplatte von Gartenhäuser ohne Bewehrung, Pflasterarbeiten
BM4	Betonmischung <b>0-16 mm/ 12/15</b>	16 mm	X0, XC1, XC2	F1	steif, erdfeucht verzögert <b>Verarbeitungszeit:</b> bis max. 3 Std.	unbewehrte Bauteile, Pflasterarbeiten, Setzen von Granitbordsteinen, Zaunsäulen, frostfreie Fundamente
BM5	Betonmischung <b>0-16 mm/ 20/25</b>	16 mm	X0, XC1, XC2	F1	steif, erdfeucht verzögert <b>Verarbeitungszeit:</b> bis max. 3 Std.	unbewehrte Bauteile, Pflasterarbeiten, Setzen von Granitbordsteinen, Zaunsäulen, frostfreie Fundamente
BM6	Betonmischung <b>0-16 mm/ 25/30</b>	16 mm	X0, XC1, XC2	F1	steif, erdfeucht verzögert <b>Verarbeitungszeit:</b> bis max. 3 Std.	unbewehrte Bauteile, Sauberkeitsschicht, frostfreie Fundamente, Setzen von Zaunsäulen etc.
BM7	Betonmischung <b>Monokorn 2-8 mm</b>	8 mm	X0	F1	steif, erdfeucht verzögert <b>Verarbeitungszeit:</b> bis max. 3 Std.	Dränbeton, wasserdurchlässige Dränschicht unter Pflasterflächen, z.B. Hofeinfahrten, verhindert Unkraut
BM8	Betonmischung <b>Monokorn 8-16 mm</b>	16 mm	X0	F1	steif, erdfeucht verzögert <b>Verarbeitungszeit:</b> bis max. 3 Std.	Dränbeton, wasserdurchlässige Dränschicht unter Pflasterflächen, z.B. Hofeinfahrten, verhindert Unkraut

#### Allgemeine Informationen:

Wir verwenden in unserer neuen Anlage den Zement der Firma Schwenk CEM II/B-M(V-LL) 42,5 N (az)  
Dieser Zement ermöglicht eine höhere Betongüte, ist **CO<sub>2</sub> reduziert und chromatarm**.

#### Legende:

<b>F1</b>	steif/erdfeucht
<b>X0</b>	unbewehrte Bauteile ohne Korrosionsrisiko
<b>XC1</b>	Betonbauteile im Innenbereich
<b>XC2</b>	Gründungsbauteile

#### Öffnungszeiten Betontankstelle:

Montag - Freitag	7.00 Uhr - 16.30 Uhr
Samstag:	8.00 Uhr - 12.00 Uhr

**von Nov.- März können die Öffnungszeiten abweichen**